



## MASSIVELINE Yat Vernik

**TANIM:** Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

**ÖZELLİKLERİ:** Massiveline Yat Vernik, yüzeye mükemmel yapışma sağlar, ahşabın nefes almasını engellemez, ahşap tarafından kolayca emilir. Şeffaf olduğu için ahşabın doğal görünümünü bozmaz, sararmaya ve atmosferik şartlara karşı dirençlidir. Parlaklığını kaybetmez.

**UYGULAMA ALANI:** Deniz taşıtlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların iç ve dış her türlü ahşap yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.
- Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu kullanılmalıdır.

#### Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15–20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltirmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenecek şekilde uygulanmalıdır.
- Püskürtme tabancasıyla yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1L ile 15-18m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

### RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Havasız  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası  
24 saat



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



Zararlıdır.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2.5**		15***

- \* 0,75 L ile 5-7 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\* 2,5 L ile 18-23 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\*\* 15 L ile 108-138 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.