



## KIVASTAR Sentetik Astar

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astar boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.

**UYGULAMA ALANI :** İçte ve dışta, ahşap ve madeni yüzeylerin korunmasında, sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmelidir. Gerekğinde Dyo Süper Macun ile yüzey düzgünleştirilip zımpara yapılır.
- Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra, metal yüzeylerde ise Dyo Antipas ile astarlandıktan sonra Kivastar uygulanır.

#### Astarlama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Kivastar 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son kat boyalar uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 1 saat, toz kuruması 2 saat, sert kuruması 8 saattir.

**ASTARLANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 13-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 8-10 m<sup>2</sup> alan astarlanır.



### TEHLİKE

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeği  
Temizleyiniz



%5-10  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Dok : 1 sa  
Toz: 2 sa  
Sert: 8 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
Uygulama  
sıcaklığı

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L ve kg)					
1/4	1/1	GL	BD-L	BD-kg	BD-kg
	0,75*	2,5**	7,5***	10****	20*****

- \* 0,75 L ile 9,8-12,0 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\* 2,5 L ile 32,5-40,0 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\* 7,5 L ile 97,5-120,0 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\*\* 10 kg ile 80-100 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\*\*\* 20 kg ile 160-200 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

**TS 11651'e uygundur.**

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.