



## ÖZEL ANTİPAS Sentetik Koruyucu Astar

**TANIM :** Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan ekonomik astardır.

**ÖZELLİKLERİ :** Yüzeğe iyi yapışan, hızlı kuruyan, neme ve suya karşı dayanıklı astar boyadır.

**UYGULAMA ALANI :** İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

#### Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik Tiner ile inceltilebilir.
- 8-12 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 5 saattir.

**ASTARLANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7,5-10 m<sup>2</sup> yüzey astarlanabilir.



### TEHLİKE

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Soğuk tutunuz.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Yüzei  
Temizleyiniz



Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



dok : 15 dk  
toz: 3 sa  
sert:5 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
Uygulama  
sıcaklığı

*\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			3*		20**

\* 3 kg ile 11,2 – 15,0 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

\*\* 20 kg ile 75 - 100 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

**TS 11651'e uygundur.**

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.