



DYOLUX Sentetik Parlak Boya

TANIM : Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ : Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, tarım araçlarında ve benzeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Dyolux'ün uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu (980-8400) ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır . Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir.

Uygulama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml, püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C): Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 5 saat, sert kuruması 10 saattir.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 16-20 m² , 1 kg ile 13-16 m² alan boyanır.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçınin.

Çevreye verilmesinden kaçınin.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeği
Temizleyiniz



%10-15
Tiner ile
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız




Dok:2 sa
Toz:5 sa
Sert:10 sa



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Sıcaktan
Koruyunuz



5 – 35 °C
Uygulama
sıcaklığı

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/1	GL	GL	BD	BD
	0,75*	2,5**	3,75***	7,5****	15*****

- * 0,75 L ile 6-7,5 m² alan boyanabilir.
- ** 2,5 L ile 20-25 m² alan boyanabilir.
- *** 3,75 L ile 30,0-37,5 m² alan boyanabilir.
- **** 7,5 L ile 60-75 m² alan boyanabilir.
- ***** 15 L ile 120-150 m² alan boyanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.