



## DYOSEN Sentetik Parlak Boya

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı ve sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her türlü ahşap ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Dyosen'in uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır . Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir.

#### Uygulama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml, püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 250-300 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, iki kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ(25°C):** Dokunma kuruması 3 saat , toz kuruması 6 saat , sert kuruması 8 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 15-20 m<sup>2</sup> ,1 kg ile 12-15 m<sup>2</sup> alan boyanır.



### TEHLİKE

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
Temizleyiniz



%10-15  
Tiner ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



Dok:3 sa  
Toz:6 sa  
Sert:8 sa



Kapağı  
sıkıca  
kapatınız



Sıcaktan  
Koruyunuz



5 – 35 °C  
Uygulama  
sıcaklığı

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
0,2*	0,375**	0,75***	2,5****	7,5*****	15*****

- \* 0,2 L ile 1,5-2,0 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- \*\* 0,375 L ile 2,8-3,8 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- \*\*\* 0,75 L ile 5,6-7,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- \*\*\*\* 2,5 L ile 18,8-25,0 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- \*\*\*\*\* 7,5 L ile 56-75 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- \*\*\*\*\* 15 L ile 112,5-150,0 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

**VİNYET**  
KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.