



## HIDROLUX Ahşap, Metal ve Duvar Yüzeyler için Parlak Boya

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif amaçla kullanılan parlak, son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ :** Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır.

**UYGULAMA ALANI :** Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra son kat boya olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulduktan sonra yüzey arızalarını gidermek için Süper Macun kullanıldığında Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile, Akrosüper Macun kullanıldığında Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır. Metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeylerde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için Dyorit Macun uygulandıktan sonra Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.  
**"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır".**
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder uygulanır.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.
- Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-16 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 11-13 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya Hazır



Karıştırınız



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile uygulayınız



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C Donmaktan koruyunuz



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat Katlar arası: 6 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : Parlak

En büyük tane büyüklüğü : İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 1

Örtme gücü : Sınıf 2(7 m<sup>2</sup>/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**	7,5 ***	15****

\* 0,75 L ile 5,2-6,0 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

\*\* 2,5 L ile 17,5 – 20,0 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

\*\*\* 7,5 L ile 52,5 – 60,0 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

\*\*\*\* 15 L ile 105 – 120,0 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

## **VİNYET**

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.